

Dicco Color

DESCRIZIONE	Impregnante a solvente
CARATTERISTICHE	Superfici interne in legno
UTILIZZO	Consigliato per mobili, porte, e altre superfici per interno

DATI TECNICI

Caratteristiche	Contiene coloranti solubili, resistenti alla luce. Può essere usato anche sugli stucchi.
Cartella colori	DICCO COLOR colour card. DICCO COLOR SERVICE tinting system.

Diluenti 1027, 1033, 1034 e 1035

Applicazione

Applicazione	Diluizione	Viscosità DIN4
Spruzzo	1033	Senza diluizione
Rullo	1034	Senza diluizione
Immersione	1034	Senza diluizione

Asciugatura

(80 - 100 g/m ²)	23 °C	50 °C	70 °C	IRM
Sovraverniciabile	20 min	5 min	2 - 3 min	15 - 30 s

Residuo solido 1 - 10 % per peso, secondo il colore

Densità 0.90 kg / litro, secondo il colore

APPLICAZIONE

Condizioni La superficie deve essere pulita e asciutta. Durante l'applicazione e l'asciugatura, la temperatura della superficie, dell'aria e del prodotto non deve scendere sotto i 18 °C e l'umidità relativa dell'aria non oltre il 70 %.

Trattamento Mescolare bene l'impregnante. Il prodotto è pronto all'uso. Diversi metodi d'applicazione possono causare variazioni del colore del prodotto. Verificare il colore e l'intensità del prodotto prima di applicarlo su grandi superfici. Diversi tipi di laccatura (= finitura) possono variare leggermente il colore (Merit, Uvinol o Akvi). Anche la ruvidezza della carta vetro influirà sul colore dell'impregnante. Dicco Color può essere diluito con Thinner 1027, 1033, 1034 o 1035, se necessario. Dicco Color può essere miscelato con le finiture Merit.

Pulizia attrezzi Thinner 1027, 1033, 1034 e 1035.

EU VOC 2004/42/EC- VOC: 800 g/litro di impregnante
limit value