

# Novipur 30

<b>DESCRIZIONE</b>	Finitura semi-lucida poliuretanica bicomponente.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Tutti i colori del Temaspeed system.
<b>UTILIZZO</b>	Molto dura, resistente al graffio, per verniciare mobile di alta qualità, porte, e superfici in legno.

---

## DATI TECNICI

Diluenti	Thinner 1069 (normale) o Thinner 1068 (lento).
Gamma colori	Temaspeed.
Cartella colori	Temaspeed tinting
Gloss	Satinato
Miscela	100 parti per volume 588 -s 50 parti per volume 007 1278 o 007 1378

### Applicazione

Applicazione	Diluizione
Spruzzo a bassa pressione	0 - 10 % Diluente 1069
Spruzzo airless	0 - 10 % Diluente 1069

Pot-life (+23°C) 6 ore.

Resa	8-10 m/2
Residui solidi	60 peso-%, catalizzato 49 peso-%, (TAL-base) 56 peso-%, catalizzato 47 peso-%, (TCL-base)
Densità	1,3 kg/litro.
Codice prodotto	588-s

---

## APPPLICAZIONE

Condizioni	La superficie deve essere pulita e asciutta. Durante l'applicazione e l'asciugatura, la temperatura della superficie, dell'aria e del prodotto non deve scendere sotto i 18 °C e l'umidità relativa dell'aria non oltre il 70 %.
Primer	Novipur Isolator e Novipur Primer HS possono essere usati come fondi prima della finitura con Novipur 30
Verniciatura	Mescolare bene. Aggiungere il 50 % per volume di catalizzatore 007 1278. Diluire con solvente 1069 o 1068 per raggiungere la viscosità desiderata. La viscosità adatta per lo spruzzo é 15-25 sec (Din4). Ugello da 0,011-0,013" e angolo 20 o 40, distanza dell'applicatore dalla superficie 20-25 cm.

EU VOC 2004/42/EC- limit value      VOC: 560 g/litro di vernice