

Pinjacolor

Tipo	Finitura all'acqua per esterni in legno.
Uso	Superfici in legno esterne. Contiene agenti fungicidi e anti-marcescenza. Protegge la superficie dai raggi UV.
EXAMPLES OF USE	Telai di finestre, facciate, porte...

Dati tecnici

Effetto colore	Trasparente
Cartella colori	Valtti Color colour card.
Resa	10- 14m ² /l

Diluyente	Acqua
-----------	-------

Metodo di applicazione	Tecnica di applicazione	Viscosità DIN4
	A immersione	Viscosità pronta all'uso
	Spruzzo	Viscosità pronta all'uso
	Pennello	Viscosità pronta all'uso

Tempi di essiccazione	(80 - 100 g/m ²)	23 °C
	Al tatto	30 min

I tempi di asciugatura e di riverniciatura dipendono dallo spessore del trattamento, la temperatura, l'umidità relative e la ventilazione.

Volumi solidi	circa 12 volume-%, 13 peso-%
Densità	1.01 kg /litro (trasparente)
Magazzino	6 mesi (23 °C)
Codice prodotto	316 serie

Istruzioni

Condizioni di applicazione	La superficie deve essere pulita e asciutta. L'umidità del legno al di sotto del 20%. Durante l'applicazione e l'asciugatura la temperatura dell'aria, della superficie e del prodotto deve essere al di sopra dei 5°C e l'umidità relativa dell'aria al di sotto dell'80% .
Trattamento	Mescolare attentamente. Pronto all'uso. Se necessario diluire con acqua. La resistenza migliore contro azzurrimenti e muffe si ottiene quando non si effettua diluizione o al massimo il 10%. Per ottenere una resistenza limitata si può diluire

con acqua, rapporto 1:1. La diluizione riduce la capacità protettiva del Pinja color perché gli agenti protettivi vengono indeboliti.

Pulizia attrezzi Acqua.

EU VOC Contenuto COV: 30 g/litro di prodotto.

2004/42/EC-limit value Contenuto massimo COV prodotto pronto all'uso (diluito al 10 % del volume), 40 g/l.