

Temafloor 150

DESCRIZIONE	Vernice epossidica senza solventi bicomponente
CARATTERISTICHE	Per pavimenti interni e esterni. Per superfici vecchie e nuove o già verniciate. Consigliato per pavimenti esposti a stress chimico e meccanico moderato in siti industriali, di stoccaggio e officine..
USI CONSIGLIATI	Adatto per superfici in asfalto, garage, scale, balconate, siti di lavaggio, celle...

DATI TECNICI

Caratteristiche	Resistente e duraturo. La resistenza chimica dipende caso per caso. Resiste a + 70 °C di calore secco e + 60 °C in immersione. Temafloor Flex (catalizzatore) rende la vernice più elastica migliorandone la prestazione.
Colori	Temaspeed. La luce diretta del sole può diminuire la brillantezza e la colorazione della vernice
Gloss	Molto lucido
Resa	Mano come primer: 4-6 m ² /lt Mano di finitura 6-8 m ² /lt
Rapporto di miscelazione	5 parti di base per volume + 1 parte di catalizzatore 2 parti di base per volume + 1 parte di Temafloor Flex
Metodo applicativo	Versare sul pavimento e stendere con frattazzo e livellare con rullo
Pot-life (+23°C)	25 minuti su superficie
Asciugatura a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria	Fuori polvere: 4 h Passaggio mezzi leggeri: 24 h Riverniciabile 8 - 48 h Reticolato in 7 giorni
Residuo secco	Circa 100 % di volume
Densità	1.7kg / lt (preparato)
Prodotto-codice	102 series

DETTAGLI DI APPLICAZIONE

Condizioni	L'umidità relativa della superficie non deve superare il 97 %. La temperatura dell'aria dell'ambiente, della superficie e del rivestimento non devono scendere sotto i + 15 °C durante l'applicazione e l'asciugatura. L'umidità dell'aria non deve superare l' 80 %.
Preparazione	Calcestruzzo nuovo: Rimuovere il lattime scarificando con smerigliatrice, o sabbiando o usando acido cloridrico. Scegliere il metodo secondo l'ambiente. Aspirare la polvere. Vecchio calcestruzzo: Rimuovere grasso, olio e impurità con MAALIPESU (prodotto Tikkurila). Rimuovere la vernice vecchia con smerigliatrice o sabbiatura. Curare le spaccature. Rimuovere la polvere.

Stuccare	Stuccare con Colofill o con miscela di Temafloor 150 non diluito con sabbia, o Temafloor 200 con sabbia (1 parte di prodotto – 1 o 2 parti di sabbia di grana 0,1- 0,6 mm.
Primer	Come primer usare Temafloor 150 diluito del 10-30%. Versare immediatamente il composto sul pavimento e applicare
Diluizione	Non diluire il TEMAFLLOOR 4000.
Finitura	Finire con una mano non diluita di Temafloor 150
Preparazione dei composti	Miscelare le proporzioni di base e catalizzatore per 2 minuti usando un trapano o una betoniera.
Pulizia degli attrezzi	Thinner 1029.
EU VOC 2004/42/EC-	VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010) Temafloor 150: max. VOC < 500 g/l

